

maxit 2K-Bitumen Klebemasse



Produktkurzbeschreibung

maxit 2K-Bitumen-Klebmasse ist hochvergütet, 2-komponentig, standfest, lösungsmittelfrei.

Produkteigenschaften

- wasserfest
- gleichmäßige Abbindezeit
- leicht zu verarbeiten
- hohe Klebekraft

Untergrundvorbereitung

Sockelflächen und erdberührte Außenwände müssen als Verlegeuntergründe sauber, eben, trocken, fest sowie frei von Staub, losen Teilen und Trennmitteln sein.

Verarbeitung

In das Gebinde mit der Flüssigkeitskomponente, wird die mengenmäßig exakt abgestimmte Pulverkomponente gegeben und mit langsam drehendem Rührwerk klumpenfrei und homogen aufgerührt. Sofern nur Teilmengen benötigt werden, wird im Verhältnis 4 zu 1 Gewichtsteile (Flüssig zu Pulver) gemischt. Bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte beträgt die Tropfzeit ca. 90 Minuten. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen diese Zeit.

Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase + 5°C nicht unter- und + 30°C nicht überschreiten. Nicht bei Regen oder auf aufgeheizten und gefrorenen Flächen verarbeiten. Dämmplatten im erdberührten Bereich sind

vollflächig im Randwulst-Punktverfahren, oder mind. mit 6 gleichmäßig verteilten Materialbatzen pro Palette auf abgedichteten Untergrund zu verkleben. Die Platten unter Einschwimmen möglichst fest an den Untergrund drücken, um sicherzustellen, dass eine vollständige Verklebung erzielt wird. Seitlich austretender Kleber ist mit einem Spachtel zu entfernen. Die Plattenfugen sind sauber und press gestoßen im Verband anzuordnen. Dämmplatten, die im sichtbaren Sockelbereich verklebt wurden, sind zusätzlich mit maxit Dübeln zu befestigen.

Materialverbrauch

ca. 2 - 4 kg/m²

Genauere Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Gerätereinigung

Die Reinigung der Werkzeuge ist nur im frischen Zustand mit viel Wasser möglich.

Besondere Hinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Lagerung

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. In Original verschlossenen Gebinden mindestens 9 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum siehe Aufdruck.

Entsorgung

Die restentleerten Gebinde sind dem Recycling zuzuführen.

Logistik

30 kg/MGB, 17 MGB/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit 2K-Bitumen Klebemasse

Anwendung aussen ja

Anwendung innen nein